

Fibra di legno 200

Pannello in fibra di legno ad alta densità per coperture
3therm | insulation

Voce di capitolato

del: 09 / 09 / 2024

Revisione Nr. 01 del: 12 / 09 / 2024

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
Fornitura e posa in opera sfrido compreso di isolamento termoacustico in pannelli isolanti di fibra di legno 3therm FIBRA DI LEGNO 200 , conforme CAM, monostrato, omogeneo prodotto a secco, idrofugo, densità ca. 200 kg/m ³ , certificato CE secondo UNI EN 13171, conduttività termica dichiarata $\lambda_d = 0,043$ W/mK, permeabilità al vapore acqueo $\mu < 3$, capacità termica 2.100 J/kgK, classe di reazione al fuoco euro classe E secondo UNI EN 13501, classificazione del materiale classe B2 secondo DIN 4102, resistenza alla compressione ≥ 150 KPa, classe di assorbimento d'acqua WS 1.0, certificato CE e PEFC. Fornito e posto in opera monostrato, a secco. Spessori: 20 mm Bordo: Spigolo vivo sui 4 lati	mq			
Eventuali ore in economia	€/ora			
Eventuale smaltimento rifiuti e trasporti in discarica a carico del cliente				
Misurazione vuoto per pieno				